

תעודת בדיקה מספר 9111921592

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : יהודה יצוא ויבוא בע"מ
 מענו : ת.ד. 1902 חולון 58118
 תאריך ההזמנה : 11/08/03

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : פוקוס תאורו: תקרה אקוסטית
 ארץ יצור : שבדיה
 שם היצרן: אקופון
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 11/06/29 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה-שיטות בדיקה וסיווג, מדצמבר 2010

[Empty box for additional information]

תוצאות הבדיקה כמסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן:

דרגת התלקחות - V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 הערות -

כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: גורה וכרדו

2011/08/22

תעודת בדיקה מספר 9111921592

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה : 58.5 X 58.5 ס"מ ועובי כולל של כ - 14 מ"מ

מסה ליחידת שטח : כ - 1552 גר'/מ"ר

דוגמת תקרה אקוסטית מצמר זכוכית בגוון צהוב עם ציפוי לבן ועם גיזה שקופה המכונה ע"י המזמין :
תקרה אקוסטית פוקוס תוצרת אקופון, שבדיה.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9111921592

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	2.0	1.0	1.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר			3	

מסמך זה אינו היתר